

通常の膠と耐水性膠を使用した胡粉塗料の比較

2024年3月から外部曝露試験実施継続中

写真は2024年7月末の状態

A地：湿気高い山中の建物外部で曝露




通常の膠 カビが繁殖




耐水性膠 カビは繁殖していない

B地：日当たり良いが雨が降る建物外部で曝露



通常の膠 胡粉塗料が粉状剥落



耐水性膠 胡粉塗料の固着が良い